SRH2
Tubo termorretráctil de pared mediana - con adhesivo
libre de halógenos, Contracción 3 : 1

Contenido: Tubo de pared mediana con adhesivo, en tiras

Código de colores

Negro

Código	Descripción	Contracción de - hasta mm	Espesor contraído mm	Longitud m	
127416	SRH2 - Tira	8 - 2	1,7	1	
127417	SRH2 - Tira	12 - 3	2,2	1	
127418	SRH2 - Tira	22 - 6	2,6	1	
127421	SRH2 - Tira	34 - 7	2,6	1	
127423	SRH2 - Tira	40 - 12	2,6	1	
127425	SRH2 - Tira	56 - 16	2,7	1	
135859	SRH2 - Tira	63 - 19	2,8	1	
127427	SRH2 - Tira	75 - 22	3	1	
127429	SRH2 - Tira	95 - 26	3,2	1	
127431	SRH2 - Tira	120 - 34	3,3	1	
144013	SRH2 - Tira	140 - 42	3,5	1	
144018	SRH2 - Tira	160 - 50	3,5	1	

Propiedades
- Tubo de pared mediana
- Fácil marcado
- Resistente a agentes químicos
- Estabilizado contra rayos UV (color: negro)
- Libre de sustancias inhibidoras del secado de pinturas
- Libre de halógenos
- No corrosivo
- Infusible
- Propiedades eléctricas superiores
- Alta resistencia a la tracción
- Resistente a flujo frío (termoestable)

Aplicación
- Aislante
- Protección contra la presión y la humedad
- Adecuado para empalmes termorretráctiles y terminaciones

Material
- Poliolefina reticulada
- Libre de cadmio y plomo

Normativa
- Corresponde a IEC 60684-2

Almacenaje / Caducidad
- Vida útil ilimitada

Datos Técnicos - SR2 y SRH2	Valores	Normativa
Propiedades físicas		
Dureza	55 Shore D	DIN 53 505
Elongación de rotura	350 %	IEC 60684-2
Resistencia a la rotura	13 MPa	IEC 60684-2
Contracción longitudinal	≤ 10 %	IEC 60684-2
Ratio de contracción	3:1	IEC 60684-2
Excentricidad **Expandido** **Contraído**	 50 % 85 %	 IEC 60684-2
Propiedades térmicas		
Temperatura de uso	-40 °C a 120 °C	IEC 60684-2
Temperatura de contracción	> 125 °C	
Comportamiento al fuego	autoextinguible	IEC 60684-2 método C
Flexibilidad a bajas temperaturas	-40 °C	IEC 60684-2
Envejecimiento por calor (168 h a 150 °C) **Elongación de rotura** **Resistencia a la rotura**	 250 % 12 MPa	 IEC 60684-2
Propiedades eléctricas		
Rigidez dieléctrica	25 kV/mm	IEC 60684-2
Resistividad volumétrica específica	10^{14} Ω x cm	IEC 60684-2
Propiedades químicas		
Corrosión	Ninguna	IEC 60684-2
Resistencia a hongos y descomposición	Ratio 1	IEC 60684-2